

平成27年1月27日

吉翔 株式会社
大阪市東淀川区西淡路 1-6-11



『SUS さすあんかー™』物性試験表

『SUS さすあんかー™』の引抜強度にかかわる物性試験データは下記のとおりです。

(単位：N)

埋込み深さ (mm)	コンクリート平板/気乾			コンクリート平板/飽水		
	20(mm)	25(mm)	30(mm)	20(mm)	25(mm)	30(mm)
3個の平均値	487	586	643	485	672	576

- * 上記のデータは愛媛県産業技術研究所平成26年12月26日の分析・試験データです。
- * 上記のデータは代表値で保障値ではありません。
- * 製品はSUS304の仕様に相違ありません。

以上